



Formula priva di: agenti per la protezione del legno, metalli pesanti tossici, formaldeide, plastificanti a base di ftalati, sostanze CMR, catalizzatori 1 + 2, composti organici alogenati volatili.

**ChemVoC
FarbV
Decopaint
fähig**

Prodotto soddisfa le specifiche della Direttiva di colori e vernici con contenuto di solventi ChemVOCFarbV del 23.12.2004 (direttiva Decopaint).



Omologazione generale per l'edilizia - Rivestimento di superficie per parquet e pavimenti in legno, n. approvazione Z-157.10-112

Prodotto edile a emissioni testate secondo i principi DIBT (istituto tedesco per la tecnica edilizia)



DIN EN 71-3:2002-11
(sicurezza di giocattoli)

privo di sostanze impregnative per legno

Descrizione del prodotto

Olio a base di olio di semi di lino e con resina alchidica modificata all'olio naturale con aggiunta di siccativi esenti da piombo e cobalto, pigmentato, viscoplastica, resistente ad abrasioni, con protezione alla luce, per superfici a pori aperti, permeabile all'acqua Prodotto edile ad emissioni testate secondo i principi del DIBT

Campi di impiego

Per verniciare il parquet e mobili Per manutenzione di superfici di legno negli interni quali ad es. soggiorni, camere da letto e mobili per bambini, anche per rivestimenti di pareti e soffitti..

Applicazione

Applicazione in unica o doppia mano con 8 - 20 g/m² sui supporti debitamente preparati. Il sottofondo deve essere accuratamente carteggiato fino a legno nudo, asciutto e privo di oli, grassi, cere, silicani e polvere di carteggiatura.

Trattamento del sottofondo: Ultima carteggiatura del pavimento in legno tramite grana 150- 180/ Levigatura legno grezzo per superfici di mobili grana 240- 320. rimuovere la polvere.

Carteggiatura intermedia / molatrice monodisco grana 180- 240con l'aiuto di griglia abrasiva/pad bianco / rimuovere la polvere.

Carteggiatura intermedia deve essere conforme alla quantità richiesta di vernice; minor quantità di vernice, più fine la carteggiatura (fino a grana 240 con utilizzo di pad). La qualità di carteggiatura del supporto condiziona è il fattore decisivo la qualità della superficie finale.

Opacità 10 : 1 con OR 87 o

Opacità 100 : 4 con OR 88 aumenta la resistenza meccanica e chimica della superficie I tempi di lavorazione della miscela 1 ora a 20 °C. Aggiunta dell'indurente accelera l'essiccazione. Il materiale essicca in modo ossidativo, siete pregati di osservare le istruzioni generali per trattamento!

Essiccazione

Occorre una buona ventilazione

Applicazione di un'ulteriore mano: dopo 16 h 20°C

Calpestable: dopo 24 h 20°C

Piena caricabilità: dopo 10 d

Il parquet non va coperto con pellicola o tappeto prima di giungere la durezza finale.

Esempio di applicazione

Procedura di verniciatura e parametri precisi di lavorazione sono sempre adattati alle condizioni concrete dell'applicazione ed essiccazione.

Dati tecnici

Condizione di fornitura:	liquido
Tonalità:	in molti colori attraenti; la tonalità varia secondo il tipo di legno!
Viscosità alla consegna:	30 - 50 s / secondo la tonalità; DIN 4 mm/20°C
Componente non volatile:	50 - 60 %
Densità:	0,980 - 1,03 kg/l a 20°C > 21°C
Temperatura di infiammabilità:	
Stabilità di conservazione:	1 anno in contenitore originale chiuso
Temp. di magazzino:	15- 25°C
Altre informazioni per conservazione: A causa di un'elevata reattività può verificarsi la formazione di crosta superficiale, siete pregati di eliminarla prima di agitare il prodotto.	
Classe di immagazzinamento secondo il regolamento di sicurezza sul lavoro: Infiammabile.	
Siete pregati di attenervi alle informazioni contenute nella scheda di sicurezza aggiornata!	

Modalità di applicazione

Stuccatura manuale:
applicare in un sottile strato con spatola o rullo; immediatamente dopo lavorare con pad/carteggiare. Sulle superfici maggiori dovrebbero lavorare due persone.

Applicazione manuale:
Carteggiare con vello abrasivo e togliere il materiale in eccesso con panni di cotone.

Istruzioni speciali

Materiali della stessa serie sono miscelabili tra loro.

Ravvivamento è possibile tramite:

OE 83-2

Tonalità richiesta può essere ottenuta tramite

OP 80.. < 3%

Materiale non è idoneo per legno che tende a diventare blu negli ambienti umidi.

Caratteristiche del materiale sono state provate sul legno normale quale quercia, faggio, ecc. In caso di uso su un altro legno siete pregati di verificare prima la relativa adesione!

Istruzioni generali per l'applicazione

Dai materiali con essiccazione ossidativa:
Stracci di cotone, cartone e carta c'è pericolo di autoinfiammazione dovuto all'accumulo di calore; perciò asciugare disteso all'aria e di seguito smaltire. Pure la polvere di legno ammolata con olio è sensibile ad autoinfiammazione, siete pregati di non smaltirla in contenitori chiusi.

Siete pregati di fare una verniciatura di prova a condizioni reali.

Istruzioni per pulizia e trattamento: Siete pregati di osservare le istruzioni per trattamento secondo DIN 18356. Lavare il parquet con panni morbidi, solo umidi mai bagnati.

Utilizzare, prego, solo detergenti neutrali privi di siliconi, ammoniaca e abrasivi. Pulitura e manutenzione regolare con prodotti Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 e Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 prolunga la durata di vernice di finitura.

Istruzioni per l'ordine

Colori standard: White	OB 83-700
ebano	OB 83-901
Grey	OB 83-703
Castle Brown	OB 83-702
Light Walnut	OB 83-803
Dark Walnut	OB 83-804
Black	OB 83-900
Olive Grey	OB 83-740
Teak	OB 83-133
Confezioni	1/2,5 l
Catalizzatore:	OR 87
Conf. catal.:	0,25 l
Catalizzatore:	OR 88
Conf. catal.:	0,25 l
Produttività per litro	25 - 33 m ²
Solvente	OV 89
Post	PR 90, PR 91
trattamento/detergente per manutenzione	
Giscode:	KH1

Istruzioni generali/preclusione

Le nostre informazioni tecniche sono correntemente aggiornate conformemente allo stato di tecnologie e norme vigenti. La relativa versione aggiornata la troverete sul sito internet www.hesse-lignal.de -> handel/handwerk -> sortiment oppure potete rivolgervi all'agente all'interno della vostra regione.

I dati indicati sono a carattere di consulenza e sono basati sulle migliori conoscenze ed analisi tecniche. Per questo siete pregati di informarvi sulle nostre condizioni commerciali.

La scheda di sicurezza in conformità alla Direttiva (CE) n. 1907/2006 è disponibile.