TOLLENS

Toll-Hydro

Idropittura murale lavabile.

Interno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alta opacità;
- Antigoccia;
- Buona copertura;
- Buon potere mascherante;
- Per interni

DESTINAZIONE

- Pareti mai dipinte
- Pareti dipinte con pitture a tempera
- Pareti dipinte con idropitture lavabili

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B.4. C.O.A.2.FB
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, stirolo-acrilica

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per TOLL-HYDRO (cat. A/a): 30 g/L (2010). TOLL-HYDRO contiene al massimo 30 g/L di COV

POSA IN OPERA

DILUIZIONE

Con acqua

- Applicazione a rullo % in volume: 20-30%
- Applicazione a pennello % in volume: 20-30%
- Applicazione a spruzzo o airless % in volume: 30-40%

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, subito dopo l'uso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

In caso di supporti molto assorbenti, applicare almeno due mani di fissativo acrilico (tipo Fissativo Acrilico 101) al massimo della diluizione.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente : < 80%;

temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;

Toll-Hydro

umidità del supporto : < 10 di U.R.

Nel caso occorra procedere a sovrapplicazione (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito, con rullino a pelo raso. Seguendo queste condizioni di applicazione l' uniformità del colore risulta essere massima.

SISTEMA D'APPLICAZIONE

SUPPORTI	Preparazione	Finitura
Pareti mai dipinte	(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo…) Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo acrilico, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di TOLL-HYDRO.	Applicare **TOLL-HYDRO** con rullo, pennello o a spruzzo
Pareti già dipinte con pitture a tempera	Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera. Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con stucco, carteggiare e spolverare, procedendo come sopra indicato. Dopo carteggiatura isolare tutta la superficie con fissativo acrilico, quindi dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di TOLL-HYDRO	
Pareti già dipinte con idropitture lavabili	Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di fissativo acrilico dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di TOLL-HYDRO.	

INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE

Nessuna

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il prodotto nella confezione originale, ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

Toll-Hydro

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di TOLL-HYDRO con un consumo medio di _____ Lt/m^2 da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m^2. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto e finitura	Molto Opaco	
Massa volumica	1,550 ÷ 1,600 g/ml	UNI 8910
Viscosità Brookfield	10.000 ÷ 18.000 cps	ASTM D 2196
Lavabilità N° colpi di spazzola	>3000	UNI 10560
Spessore secco consigliato micron per mano	40 ÷ 60	ASTM D 1186
Punto di Infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154
Secco in profondità	Max. 12 h	
Sovraverniciabilità	4 ÷ 8 h	
Colori	Bianco, colori di cartella	

PRESTAZIONI SICURE – NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Rapporto di contrasto	96,2 – Buono	M.U. 1631
Resa teorica per mano	13 ÷ 15 m^2/L in funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Lavabilità N° colpi spazzola	> 3000	UNI 10560
Brillantezza	2,1 gloss – Molto opaco	UNI 9389

Toll-Hydro

Presa di Sporco ΔL	<14,2 Media	UNI 10792

PRESTAZIONI SICURE – NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Resa Kubelka-Munk	12 m^2/L	ISO 6504-1
Lavabilità	Classe 2	ISO 11998
Brillantezza	2,1 gloss – Dead-matt	ISO 2813
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

TOLLENS è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977

SERVIZIO CLIENTI
Numero verde:
800-825161
Lunedì -Venerdì: 8:30 – 17:30