



## Informazioni tecniche



# SILIKAT-FIXATIV



### Descrizione del prodotto

- Caratteristiche:
- Primer ai silicati in dispersione con elevata penetrazione
  - Penetrazione alta
  - Traspirabilità alta
  - Diluente per vernici e intonaci al silicato
  - Per uso esterno e interno
  - Senza solventi, senza emissioni nocive
  - Senza aggiunta di conservanti\*

### Materiale

Campi d'impiego:	All'esterno e all'interno, su supporti minerali sfarinanti, assorbenti e leggermente sabbiosi, quali ad es. calce, intonaci di calce e cemento, calcestruzzo, fibrocemento e vecchie pitture di silicati e minerali.
Legante:	Silicato con stabilizzatore organico
Tinta:	Incolore
Residuo secco:	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Ph:	Ca. 11
Diluente:	Acqua
Viscosità:	Acqua-sottile

# SILIKAT-FIXATIV



### Caratteristiche tecniche del rivestimento

Applicazione:	A pennello o rullo.
Sottofondo:	Deve essere pulito, privo di residui grassi, asciutto e portante. Eliminare gli strati non consolidati. Per il pretrattamento del sottofondo e l'applicazione, attenersi al regolamento VOB, parte C, DIN 18363 e alle relative schede tecniche BFS.
Sequenza stratigrafica:	Applicare mbcolor FIXATIV sul supporto esistente regolandolo con acqua. Su supporti poco assorbenti diluire in acqua con un rapporto da 1:1 fino a 1:3. Su supporti con assorbimento normale, applicare una mano di fondo senza diluire. Su supporti molto assorbenti, applicare 2 mani di prodotto a pennello, bagnato su bagnato. I fondi non devono formare uno strato lucido. Per trovare la soluzione appropriata, si consiglia di eseguire alcune applicazioni di prova con rapporti di diluizione diversi.
Consumo per strato:	Ca. 80-200 ml/m <sup>2</sup> su sottofondo liscio (eventualmente verificare con un'applicazione di prova).
Temperatura di applicazione:	Min. + 5 °C per l'aria e il sottofondo durante l'applicazione e l'essiccazione.
Essiccazione:	A circa + 20 °C e 65 % di umidità relativa dopo circa 8-10 ore in superficie e sovraverniciabile.
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua, subito dopo l'uso.

### Generalità

Conservazione:	In luogo fresco, al riparo dal gelo.
Durata:	12 mesi dalla data di riempimento (vedi bordino) nel contenitore originale chiuso, se conservato in modo corretto.
Confezione:	10 l / 5 l / 1 l
Ingredienti secondo la direttiva VdL RL01:	Vetro solubile, dispersione di resina sintetica speciale, acqua, additivi.
Senza conservanti:	*o.K. -> senza conservanti: non aggiungiamo conservanti nella fabbricazione del prodotto.
Sicurezza:	Attenersi alla scheda di sicurezza.
Marcatura:	Non soggetto all'obbligo di etichettatura, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].
Valore limite UE:	Valore limite per il prodotto cat. A/a: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene massimo 1 g/l di composti organici volatili (VOC).
Istruzioni particolari:	Proteggere dagli schizzi lastre di vetro, metallo, clinker, piastrelle e marmo. Lavare immediatamente con acqua le superfici sporche.
Smaltimento:	Smaltire ai centri di riciclaggio solo i contenitori perfettamente puliti. I residui di materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti da costruzione o come rifiuto domestico. Conferire i contenitori con residui di materiale liquido in un centro di raccolta per vernici di scarto.



**RED PANDA**

## Informazioni tecniche

# SILIKAT-FIXATIV



### Generalità

Disponibile preparazione extra alghicida/fungicida:  
(specificare al momento dell'ordine)

Istruzioni per l'uso e avvertenze: mbcolor FIXATIV alghicida/fungicida viene fornito con un conservante del film ad azione alghicida e fungicida; pertanto deve essere utilizzato solo all'estero. Non inalare inalare il prodotto nebulizzato e/o i vapori/aerosol e indossare appositi dispositivi di protezione respiratoria (maschera intera o semimaschera con filtro adeguato / filtro combinato tipo A2/P2) e abbigliamento protettivo. I conservanti impiegati minimizzano e ritardano il rischio di formazione di alghe e funghi. Allo stato dell'arte non può essere garantita l'assenza permanente di attacchi da funghi e alghe (cfr. scheda BFS n. 9, capitolo 6.1, ultimo capoverso). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione del fondo. Arieggiare bene i locali durante e dopo l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e accuratamente con acqua. Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno. Non versare l'acqua utilizzata per pulire gli attrezzi da lavoro sporchi nel terreno o nelle acque di superficie. Utilizzare il prodotto in modo sicuro. Prima dell'uso, leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà alghicide e fungicide (alghicidi e fungicidi). Principi attivi: 2-octil-2H-isotiazolinon-3-one, diurone, zinco piritione.

Indicazioni:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Per l'applicazione a spruzzo utilizzare il filtro combinato A2/P2. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'utilizzo della pittura. Arieggiare bene i locali durante e dopo l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e accuratamente con acqua. Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno. Per assistenza in caso di allergia all'isotiazolinone contattare il numero: +49(0)2058/789-0

Amonn Profi Color GmbH  
Via Campi della Rienza 30  
I-39031 Bruneck / Brunico  
T +39 0474 530 350  
info@amonnprocolor.com  
[www.amonnprocolor.com/redpanda](http://www.amonnprocolor.com/redpanda)

Queste informazioni sulle proprietà e l'applicazione sono date al meglio delle nostre conoscenze basate sul nostro lavoro di sviluppo e sull'esperienza pratica. A causa della versatilità delle possibilità di applicazione e di altri fattori di influenza, non si può assumere alcuna responsabilità. 11/2018

Questa pubblicazione perde la sua validità quando viene pubblicata una nuova edizione.